

ОРХ300**Подробное описание****Техническое описание****S-MATT ЛАК ДВУХК.ПРОЗР.МАТОВ.**

S-MATT ДВУХКОМП. ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК

Полиуретановый прозрачный двухкомпонентный экстраматовый лак S-MATT на растворителях (блеск ниже 3 глосс) с эффектом soft . Лак обладает антибликовым эффектом и способностью самовосстанавливаться.

Общие данные

Область применения	✓ Внутренняя отделка ✓ Мебельные фасады ✓ Предметы интерьера ✓ Плоские панели и поверхности для внутренних работ	
Основные особенности	Отличный/ая Отличный/ая Отличный/ая	Равномерность матирования Эстетический внешний вид: матовость и мягкость Сопротивление царапанию
Линия материалов		

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Опалесцирующая жидкость.
Сухой остаток %	32.0 ± 2
Степень блеска	2 gloss ± 1.0

Инструкции по использованию

Способ применения 	Тщательно перемешать перед использованием.
--	--

Подложка

Подложка	✓ Полиуретановые изолянты ✓ Однокомпонентные грунты на растворителях ✓ Двухкомпонентные грунты на растворителях
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка грунта шлиф. шкурками P320, а затем P400. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Примечание подготовка подложки	Наноситься поверх пигментированных акриловых/полиуретановых двухкомпонентных эмалей на растворителях предварительно шлифованных. Не наносить на неокрашенную древесину.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C300	50.0	50.0	3	Перемешивание вручную
Разбавитель	Разбавитель	% по массе	% по объему	Способ введения	
	D1015	15.0	15.0	Перемешивание вручную	
	D1079	10.0	10.0	Перемешивание вручную	
Примечания к подготовке материала	Материал готов к применению. При необходимости разбавить до 15% по весу или по объему в зависимости от условий нанесения. При ручном распылении рекомендуется использование замедляющего разбавителя для полиуретановых материалов, в количестве до 10%. Тщательно перемешать перед использованием. Материал не подлежит колеровке.				
Применение	Применение		Применение Примечания		
	Распыление краскопультом с чашей		Сопла размером от 1.0 до 1.3 мм - давление воздуха 2.0 - 2.5 атм.		
	Система распыления AIRMIX		Сопла от 0.011 до 0.013 дюймов		
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)		Максимальный расход (г/м2)		
	80 - 100		110.0		
Количество слоёв	До двух				
Сушка между слоями (23°C 50% отн. влажности) (ч)	1-3				
Последующий слой	Промежуток 1-3 часа между слоями при использовании одной и той же смеси. Промежуток до 7 часов между слоями при использовании свежей смеси.				

Примечания

Сушка

Высыхание на отлип (23°C
50% отн. влажности) (ч)

4.0

Штабелирование
Примечания

-Штабелирование - через 24 часа после сушки при комнатной температуре.

-Выдержка 15', сушка в печи при 50°C в течении 1,5 часа, штабелирование через 5 часов.

Информация о сушке и
сшивке

Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение		Единица измерения	Способ
Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 2	27.0 ± 5.0	Секунды	Вязкость C.F. 2 20°C (с) - MP04
Плотность	0.95	± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира	10.0		Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12

Примечания

Гарантийный срок
хранения (дней)

365.0

Условия хранения

При соблюдении условий транспортирования и хранения

Хранить при температуре от 5 до 35°C



Примечания

Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Тщательно перемешать перед использованием. Допустимо наличие незначительного осадка, особенно спустя несколько месяцев после производства материала, это не является признаком порчи продукта и достаточно тщательно перемешать материал перед его использованием.

Примечания вязкость



производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному порталу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.