

POL1210S**Подробное описание****Техническое описание****ПОЛИЭФ.ВЕРТ.ГР.ДЛЯ РАСП.****ПОЛИЭФИРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ**

Полиэфирный прозрачный парафиносодержащий грунт, обладающий высокой укрывистостью, эластичностью, равномерным всплыванием парафина и хорошей шлифуемостью. Специально разработан для вертикального нанесения распылением на профили, контурные детали, гитары и там, где необходимо создать толстую пленку без подтеков.

Общие данные

Область применения	✓ Внутренняя отделка	
	✓ Предметы декора	
Основные особенности	Отличный/ая	Вертикальность
	Отличный/ая	Наполненность
	Хороший/ая	Эластичность

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Беловатая жидкость
Сухой остаток %	51.0 ± 2

Инструкции по использованию

Способ применения 	Тщательно перемешать перед использованием.
	Материал также предназначен для окраски музыкальных инструментов.
Пигментируемость	Продукт пигментируется, обратитесь к руководству "Пигментированные материалы" или обратитесь за технической поддержкой.

Подложка

Подложка	✓ МДФ
	✓ Полиуретановые изолянты
	✓ Неокрашенная или обработанная морилкой древесина
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка подложки шлиф. шкурками P150, а затем P 180. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
	Информация о подложке Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	U100	2.0			Механическое перемешивание
Ускоритель или сшивающий агент	Ускоритель или сшивающий агент	% по массе	% по объему	Способ введения	
	A110	2.0		Механическое перемешивание	
Примечания к подготовке материала	Добавить ускоритель, тщательно перемешать и далее добавить катализатор. Никогда не смешивать ускоритель непосредственно с катализатором, потому что смесь может быть взрывоопасной.				
Применение	Применение		Применение Примечания		
	Распыление		При использовании пневматического краскопульта рекомендуется использование сопла диаметром 2.5 - 3 мм и давление воздуха 2.5-3 атм.		
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)		Максимальный расход (г/м2)		
	150		200.0		
Количество слоёв	Более четырех				

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение		Единица измерения	Способ
Вязкость по Brookfield	04/20.0/20.0	4000.0 ± 1000.0	cPs	Вязкость Brookfield (cps) - MP19
Плотность	1.07	± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира	20.0	± 5.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	120.0
Условия хранения	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 18 до 30°C
	
Примечания	Указанный сухой остаток учитывает реактивный компонент. Для значения без реактивного компонента обратитесь к SDS.



Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Парафиносодержащие полиэфирные материалы следует хранить при температуре выше 18°C, чтобы избежать кристаллизации парафина.

Если банки хранились в течение длительного времени при температуре ниже 18°C, необходимо равномерно нагреть материал до 40-45°C (проверив с помощью термометра) и перемешать при той же температуре, чтобы растворить парафин: это достигается путем размещения каждой банки в водяную баню с горячей водой и перемешивая с помощью смесителя. Затем вынуть банку из ванны и довести температуру примерно до 20°C, прежде чем приступить к нанесению полиэфирного материала.

Данные, приведенные в этом паспорте, считаются общими, подробную информацию об использовании см. В руководстве "Парафиносодержащие полиэфирные материалы" или обратитесь в службу технической поддержки.

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.