

FAC240B**Подробное описание****Техническое описание****БЕЛ. 2К ГРУНТ РАСТ****БЕЛ. 2К АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ РАСТ**

Белый акриловый грунт, предназначенный для открытопористых циклов окраски эссенций, таких как дуб и ясень.

Он также может использоваться для наружных циклов окраски; в этих случаях обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Общие данные

Область применения	✓ Мебельные фасады ✓ Внутренняя отделка ✓ Предметы интерьера ✓ Плоские панели и поверхности для внутренних работ ✓ Готовый паркет ✓ Мебель и изделия, служащие под открытым небом	
Основные особенности	Отличный/ая Отличный/ая Отличный/ая Хороший/ая	Выделение пор древесины Укрывистость Свойства против пожелтения Шлифовка

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Белая вязкая жидкость
Сухой остаток %	58.0 ± 2

Инструкции по использованию

Способ применения 	Тщательно перемешать перед использованием.
Пигментируемость	Продукт пигментируется, обратитесь к руководству "Пигментированные материалы" или обратитесь за технической поддержкой.

Подложка

Подложка	✓ Неокрашенный массив или шпон
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка подложки шлиф. шкурками P150, а затем P 180. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C200	10.0	15.0	18	Перемешивание вручную
	C128	20.0	25.0	18	Перемешивание вручную
Разбавитель	Разбавитель	% по массе	% по объему	Способ введения	
	D1010	30.0	40.0	Перемешивание вручную	
	D1015	30.0	40.0	Перемешивание вручную	
	D1034	30.0	40.0	Перемешивание вручную	
Примечания к подготовке материала	Разбавлять от 40% до 60% по весу, или от 50% до 70% по объему, в зависимости от условий нанесения.				
Применение  	Применение		Применение Примечания		
	Распыление Лаконолив		При использовании чашечного пистолета рекомендуется использование сопла диаметром 1,8 - 2 мм и давление воздуха 3 атм. Поддерживать рабочую вязкость , периодически добавляя растворитель, потерянный в результате испарения.		
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)		Максимальный расход (г/м2)		
	130		200.0		
Количество слоёв	До трех				
Сушка между слоями (23°C 50% отн. влажности) (ч)	2				

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч) 	0.4
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение			Единица измерения	Способ
Вязкость по Brookfield	04/20.0/20.0	3000.0	± 300.0	cPs	Вязкость Brookfield (cps) - MP19
Плотность		1.26	± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира		20.0	± 10.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	730.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи



клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному порталу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.