

FP280V**Подробное описание****Техническое описание****ПУ ГРУНТ ПРОЗР.ВЕРТИК.****ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРУНТ**

Прозрачный полиуретановый вертикальный грунт, предназначенный также и для электростатического нанесения.

Общие данные

Область применения	✓ Внутренняя отделка ✓ Стулья ✓ Рамы ✓ Точеные детали ✓ Смонтированная мебель ✓ Плоские панели и поверхности для внутренних работ ✓ Мебельные фасады	
	Основные особенности	Отличный/ая Отличный/ая Хороший/ая Шлифовка Наполненность Вертикальность

Нормативы

Эмиссии 	Очень низкая эмиссия
--	----------------------

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Опалесцирующая жидкость
Сухой остаток %	49.0 ± 2

Инструкции по использованию

Способ применения 	Тщательно перемешать перед использованием.
Пигментируемость	Продукт пигментируется, обратитесь к руководству "Пигментированные материалы" или обратитесь за технической поддержкой.

Подложка

Подложка	✓ Неокрашенный массив или шпон
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка подложки шлиф. шкурками P150, а затем P 180. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C265	50.0	50.0	2	Перемешивание вручную
	C266	50.0	50.0	2	Перемешивание вручную
Разбавитель	Разбавитель	% по массе	% по объему	Способ введения	
	D1010	30.0	30.0	Перемешивание вручную	
	D1015	30.0	30.0	Перемешивание вручную	
Примечания к подготовке материала	Разбавить от 15% до 30% по весу или объему, в зависимости от условий нанесения.				
Применение	Применение		Применение Примечания		
	Электростатический Безвоздушное распыление Система распыления AIRMIX Распыление		При использовании краскопульты с верхним бачком рекомендуется использование сопла диаметром 1.8 - 2 мм и давление воздуха 3 атм.		
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)		Максимальный расход (г/м2)		
	130		150.0		
Количество слоёв	До трех				
Сушка между слоями (23°C 50% отн. влажности) (ч)	1-3				

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч) 	1.0
Шлифовка (ч)	24.0
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение		Единица измерения	Способ
Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 5	70.0 ± 5.0	Секунды	Вязкость C.F. 5 20°C (с) - MP04
Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 4	230.0 ± 15.0	Секунды	Вязкость C.F. 4 20°C (с) - MP04
Плотность	1.0	± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира	30.0	± 10.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	730.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как время и условия хранения.



Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному порталу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.