

FP281EC**Подробное описание****Техническое описание****БЕЛЫЙ ВЫСОКОУКР. ПУ ГРУНТ****БЕЛЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВЫСОКОУКРЫВИСТЫЙ ГРУНТ**

Полиуретановый высокоукрывистый белый грунт с минимальной усадкой

Общие данные

Область применения	✓ Внутренняя отделка	
	✓ Предметы интерьера	
Основные особенности	Отличный/ая	Шлифовка
	Отличный/ая	Укрывистость
	Хороший/ая	Вертикальность

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Белая вязкая жидкость
Сухой остаток %	75.0 ± 2

Инструкции по использованию

Способ применения 	Тщательно перемешать перед использованием
Пигментируемость	Продукт пигментируется, обратитесь к руководству "Пигментированные материалы" или обратитесь за технической поддержкой.

Подложка

Подложка	✓ Неокрашенный массив или шпон ✓ МДФ
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка подложки шлиф. шкурками P150, а затем P 180. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Примечание подготовка подложки	Чтобы избежать растрескиваний при окрашивании мягких пород древесины или нестабильных в размерах подложках, не наносить большое кол-во материала, а также рекомендуем наносить до грунта ПУ изолянт в кол-ве 70-80 г/м2



Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group
------------------------------	---

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C285	25.0	40.0	2	Перемешивание вручную
	C287	25.0	40.0	2	Перемешивание вручную
Разбавитель	Разбавитель	% по массе	% по объему	Способ введения	
	D1010	20.0	30.0	Перемешивание вручную	
	D1015	20.0	30.0	Перемешивание вручную	
Примечания к подготовке материала	Разбавить от 10% до 20% по весу или от 20 до 30% по объему, в зависимости от условий нанесения.				
Применение 	Применение		Применение Примечания		
	Безвоздушное распыление Система распыления AIRMIX Распыление Лаконолив		При использовании чашечного пистолета рекомендуется использование сопла диаметром 1.8 - 2 мм и давление воздуха 3 атм. Поддерживать рабочую вязкость , периодически добавляя растворитель, потерянный в результате испарения.		
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)		Максимальный расход (г/м2)		
	150		200.0		
Количество слоёв	До трех				
Сушка между слоями (23°C 50% отн. влажности) (ч)	1-4				
Последующий слой Примечания	Минимум 12 часов				

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч) 	0.6
Шлифовка (ч)	10.0
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение			Единица измерения	Способ
Вязкость по Brookfield	04/20.0/20.0	4000.0	± 500.0	cPs	Вязкость Brookfield (cps) - MP19
Плотность		1.57	± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира		40.0	± 10.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	730.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Хранить в сухом проветриваемом помещении, избегая прямых солнечных лучей

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как время и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку



пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.