



IS210UVE Подробное описание Техническое описание	ПРОЗР 1K2K ИЗОЛ УФ РАСТ ПРОЗРАЧН. 1K2K ИЗОЛАНТ УФ РАСТ РАСПЫЛЕНИЕ Нежелтеющий изолятор, предназначенный для светлых пород древесины, не меняющий ее цвет и сохраняющий ее естественный вид. Продукт содержит УФ-абсорбирующие фильтры, что делает его пригодным для подготовки материалов, предназначенных для использования снаружи. Его можно использовать как однокомпонентным, так и двухкомпонентным, с добавлением нежелтеющего отвердителя C200.
---	--

Общие данные

Область применения 	✓ Внутренняя отделка ✓ Предметы интерьера
Основные особенности	Отличный/ая Хороший/ая Хороший/ая Способность поддерживать естественную окраску древесины Проникающая способность Свойства против пожелтения

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Шелковистая жидкость.		
Сухой остаток %	19 ± 2		
Теоретический расход	Мин. 8.3 310.5	Макс. 25.0 935.1	Ед.Изм. м2/кг кв. фут/галлон

Инструкции по использованию

Способ применения	Тщательно перемешать перед использованием.	
--------------------------	--	---

Подложка

Подложка	✓ Неокрашенный массив или шпон ✓ Выбеленная древесина
Подготовка подложки	✓ Шлифовка подложки шлиф. шкурками P150, а затем P 180. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C200	10.0	10.0	6	Вручную
Разбавитель	Разбавитель	% по массе	% по объему	Способ введения	
	D1010	30.0	30.0	Вручную	
	D1015	30.0	30.0	Вручную	
Примечания к подготовке материала	Для нанесения растиранием, распылением и кистью разбавить от 10% до 30% по весу или объему D1010 или D1015 (последний с температурой выше 25-28°C). Для нанесения лаконоливом разбавить от 10% до 15% по весу или объему D1010 или D1015. Проценты разбавления применяются как для использования IS210UVE в качестве однокомпонентной, так и двухкомпонентной версии.				



Применение		Применение		Применение		Примечания	
 		Распыление					
		Лаконолив					
		Втирание					
		Кисть					
Расход на один слой		Минимальное количество		Максимальный расход		Единица измерения	
		40		120.0		г/м2	
		1.7		5.1		wet mils	
Количество слоёв		Один					
Последующий слой		Продукт, как однокомпонентный, может быть перекрыт нитроцеллюлозными, полиуретановыми, акриловыми и кислотно-отверждаемыми грунтами и/или лаками. Материал, как двухкомпонентный, в дополнение к вышеупомянутым типам продуктов, также может быть перекрыт полиэфирными материалами (с парафином и без). В последнем случае мы рекомендуем всегда разбавлять смесь IS210UVE-C200 до 30% D1010 или D1015 и наносить не более 80-100 г/м2. Перекрытие полиэфирами (с парафином и без) всегда должно выполняться на двухкомпонентном продукте, чтобы избежать проблем с адгезией. Перекрывать однокомпонентный продукт после минимум 1 часа сушки на воздухе при 25°C. Для двухкомпонентного продукта ждать минимум 4 часа, максимум 24 часа. Для однокомпонентного продукта для шлифовки требуется минимум 1 час после нанесения, а для двухкомпонентного продукта-минимум 3-4 часа.					
Примечания							

Сушка

Высыхание на отлип (23°C-73°F 50% отн. влажности) (ч)	0.85	
Шлифовка (ч)	3.0	
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.	

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение			Единица измерения	Способ
Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 4	25.0	± 5.0	Секунды	Вязкость C.F.4 20°C (c) MP04
Плотность		0.93	± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) MP01
		7.8	± 0.05	фунт/галлон	Плотность (lb/gal) MP01

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	730	
Указания по хранению и использованию	Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников света. Плотно закрывать упаковку после каждого использования. Хранить при температуре от 5°C (41°F) до 35°C (95°F)	
Примечания	1) По сравнению с изоляторами для полиэфиров IS201 и IS203, изолятор IS210UVE-C200 имеет меньшую химическую устойчивость и не должен, следовательно, быть использован для экзотических пород дерева, богатыми танинами, но может использоваться в случае, если необходимо покрывать полиэфирными материалами с высыханием при помощи кобальта/перекиси. 2) Продукт можно наносить непосредственно на химически отбеленную древесину с перекисью водорода и аммиаком; в этом случае рекомендуется использовать двухкомпонентный изолятор. 3) Использовать материал в хорошо вентилируемых помещениях.	

Примечания вязкость

Технический лист продукта

Дата создания 27/9/2018

Дата редакции 16/3/2023

Редакция номер 002

ICA S.p.A.

Via Sandro Pertini, 52 Zona Ind.le A

62012 Civitanova Marche (MC) - Italy

Tel. +39 0733 8080 - Fax +39 0733 808140

www.icaspa.com

ICA Group is a part of **The Sherwin-Williams Company**

отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.