

LAC626**Подробное описание****Техническое описание****ГЛАНЦ.2К АКРИЛ.ПРОЗР.ЛАК****ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ 2К ГЛАНЦЕВЫЙ ЛАК**

Прозрачный акриловый глянцевый двухкомпонентный лак, пригодный для полировки.

Общие данные

Область применения	✓ Мебельные фасады	
	✓ Внутренняя отделка	
	✓ Предметы интерьера	
	✓ Плоские панели и поверхности для внутренних работ	
Основные особенности	Отличный/ая	Наполненность
	Отличный/ая	Растекание
	Отличный/ая	Поверхностная твердость
	Отличный/ая	Свойства против пожелтения
	Хороший/ая	Скорость сушки

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Прозрачная жидкость
Примечания Поверхностная твердость	Твердость по методу Кёнига: 180 секунд спустя 7 дней после нанесения, с воздушной сушкой, 150 г / кв.м. С отвердителем C152AP100 в количестве 100%.
Сухой остаток %	58.14 ± 2
Степень блеска	98 gloss ± 2.0

Инструкции по использованию

Пигментируемость	Продукт пигментируется, обратитесь к руководству "Пигментированные материалы" или обратитесь за технической поддержкой.
-------------------------	---

Подложка

Подложка	✓ Двухкомпонентные грунты на растворителях ✓ Полиэфирные грунты ✓ Полиуретановые грунты ✓ УФ-грунты на растворителях
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка грунта шлиф. шкурками P320, а затем P400. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Примечание подготовка подложки	После шлифования подложки абразивной бумагой зернистостью P400, перед нанесением лака, также необходимо осуществить шлифование абразивной бумагой зернистостью P600.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C152AP100	100.0	100.0	5	Перемешивание вручную
	C200	60.0	60.0	5	Перемешивание вручную
Отвердитель примечания	Кроме отвердителя C152AP100 в количестве 100%, с которым достигаются характеристики, указанные в данном документе, также могут быть использованы: - отвердитель C200 в количестве 60%, для окрашивания изделий для наружного применения или химически отбеленных эссенций ; - отвердитель C152AP в количестве 100%, который рекомендуется применять при нанесении методом лаконолива.				
Разбавитель	Разбавитель	% по массе	% по объему	Способ введения	
	D1010	40.0	40.0	Перемешивание вручную	
	D1015	40.0	40.0	Перемешивание вручную	
Примечания к подготовке материала	В зависимости от метода нанесения, разбавление находится в диапазоне от 5 до 40% по массе или объему. В особо жаркие периоды возможно использование замедляющего разбавителя D1015, если температура превышает 30°C использовать разбавитель D1015 в смеси с D1079.				
Применение 	Применение	Применение Примечания			
	Распыление	Рекомендуется разбавление от 20% до 40%.			
	Лаконолив	Рекомендуется разбавление от 5% до 10% для поддержания рабочей вязкости от 17 до 22 секунд в вискозиметре чашка Форда			



	4 при 20°C.	
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2) 120	Максимальный расход (г/м2) 160.0
Количество слоёв	До двух	
Сушка между слоями (23°C 50% отн. влажности) (ч)	2	
Последующий слой Примечания	Для нанесения лака LAC626 в два слоя время межслойной сушки составляет по крайней мере 60-70 минут при количестве нанесения мокрого слоя 120 - 130 г / кв.м. Для больших количеств нанесения время межслойной сушки увеличивается.	

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч) 	1.0
Механическая полировка (ч)	48.0
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение		Единица измерения	Способ
Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 4	55.0 ± 5.0	Секунды	Вязкость C.F. 4 20°C (с) - MP04
Плотность		1.0 ± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира		10.0 ± 5.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12



Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	730.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Для окрашивания изделий для наружного применения или химически отбеленных эссенций использовать отвердитель C200 в количестве 60%. Использовать материал в хорошо вентилируемых помещениях.

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как время и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному порталу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.