

LAC957**Подробное описание****Техническое описание****ГЛ.АКР.2К ПР.ЛАК С ВЫС.С.О.**

ГЛЯНЦЕВЫЙ АКРИЛОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК С ВЫСОКИМ СУХИМ ОСТАТКОМ

Глянцевый акриловый двухкомпонентный прозрачный лак с высоким сухим остатком без ароматических растворителей.

Общие данные

Область применения	✓ Внутренняя отделка	
	✓ Предметы интерьера	
Основные особенности	Отличный/ая	Наполненность
	Отличный/ая	Растекание

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Сухой остаток %	55.0 ± 2
Степень блеска	97 gloss ± 5.0

Подложка

Подложка	✓ Двухкомпонентные грунты на растворителях ✓ Водные двухкомпонентные грунты ✓ Полиэфирные грунты ✓ Полиуретановые грунты
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка грунта шлиф. шкурками P400, а затем P600. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C215	90.0	90.0	2	Перемешивание вручную
	C200	50.0	50.0	2	Перемешивание вручную
Отвердитель примечания	Материал можно использовать для наружного применения с использованием стойкого к пожелтению отвердителя C200 в количестве 50% по весу или объему и добавляя фильтры UVE.				
Примечания к подготовке материала	Не нуждается в разбавлении до 30°C. Выше 30°C рекомендуется разбавить 5%-10% замедляющим разбавителем.				
Применение 	Применение	Применение Примечания			
	Распыление	При использовании краскопультов с верхним бачком рекомендуется использование сопла диаметром 1.8 - 2 мм и давление воздуха 3 атм.			
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)	Максимальный расход (г/м2)			
	120	160.0			
Количество слоёв	До двух				

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч) 	4.0
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение		Единица измерения	Способ
Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 4	25.0 ± 4.0	Секунды	Вязкость C.F. 4 20°C (с) - MP04
Плотность		0.99 ± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира		8.0 ± 2.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12



Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	730.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному порталу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.