

LAC957B**Подробное описание****Техническое описание****БЕЛ. 2К ЛАК РАСТ G95****БЕЛ. 2К АКРИЛОВЫЙ ЛАК РАСТ G95**

Белый глянцевый акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка, с ограниченной усадкой во времени и минимальной тенденцией к образованию проколов от закипания. Продукт не содержит ароматических углеводородов и соединений олова.

Общие данные

Область применения	✓ Внутренняя отделка	
	✓ Предметы интерьера	
Основные особенности	Отличный/ая	Наполненность
	Отличный/ая	Свойства против пожелтения
	Отличный/ая	Растекание
	Отличный/ая	Укрывистость

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Белая вязкая жидкость.
Сухой остаток %	76.0 ± 2
Степень блеска	95 gloss ± 5.0

Инструкции по использованию

Способ применения	Тщательно перемешать перед использованием.
	
Пигментируемость	Продукт пигментируется, обратитесь к руководству "Пигментированные материалы" или обратитесь за технической поддержкой.

Подложка

Подложка	✓ Двухкомпонентные грунты на растворителях ✓ Полиэфирные грунты ✓ Полиуретановые грунты
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка грунта шлиф. шкурками P400, а затем P600. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C215	80.0	100.0	2	Перемешивание вручную
	C152AP100	80.0	100.0	2	Перемешивание вручную
Отвердитель примечания	Для циклов со стойкостью к пожелтению рекомендуется использовать нежелтеющий изоцианатный отвердитель для акриловых красок, в количестве 50% по весу или 70% по объему; что также улучшает эластичность покрытия, но значительно замедляет высыхание.				
Разбавитель	Разбавитель	% по массе	% по объему	Способ введения	
	D1034	25.0	35.0	Перемешивание вручную	
Примечания к подготовке материала	Разбавить от 15% до 25% по весу, или от 20% до 35% по объему, в зависимости от условий нанесения. В жаркие периоды, с температурой выше 30°C, добавить замедляющий разбавитель в количестве 5% по весу или 10% по объему.				
Применение 	Применение	Применение Примечания			
	Распыление	При использовании чашечного пистолета рекомендуется использование сопла диаметром 1.8 - 2 мм и давление воздуха 3 атм.			
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)	Максимальный расход (г/м2)			
	150.0	200.0			
Количество слоёв	Один				
Последующий слой Примечания	Рекомендуется нанесение в один слой.				

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч) 	4.0
Механическая полировка (ч)	48.0
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение		Единица измерения	Способ
Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 5	65.0 ± 5.0	Секунды	Вязкость C.F. 5 20°C (с) - MP04
Плотность		1.32 ± 0.05		Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира		7.0 ± 3.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	730.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными



для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.