

LP152P

Подробное описание

Техническое описание



ГЛЯНЦ. ПУ ЛАК

ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ПОЛИРУЕМЫЙ ЛАК

Прозрачный глянцевый полиуретановый пигментируемый и полируемый лак.

Общие данные

Область применения	✓ Внутренняя отделка	
	✓ Предметы интерьера	
Основные особенности	Отличный/ая	Полировка
	Отличный/ая	Поверхностная твердость
	Отличный/ая	Степень блеска

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Прозрачная жидкость. Материал может быть не совсем прозрачным, однако это не влияет на его характеристики при нанесении.
Сухой остаток %	49.0 ± 2
Степень блеска	97 gloss ± 5.0

Инструкции по использованию

Пигментируемость	Продукт пигментируется, обратитесь к руководству "Пигментированные материалы" или обратитесь за технической поддержкой.
------------------	---

Подложка

Подложка	✓ Полиэфирные грунты
	✓ Полиуретановые грунты
Подготовка подложки	✓ Шлифовка грунта шлиф. шкурками P400, а затем P600. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Примечание подготовка подложки	После шлифования бумагой с зернистостью 600 рекомендуется дальнейшая обработка более мелкозернистой бумагой, например с зерном 800.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group



Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C152	100.0	100.0	5	Перемешивание вручную
	C152AP	100.0	100.0	5	Перемешивание вручную
Разбавитель	Разбавитель	% по массе	% по объему	Способ введения	
	D1010	20.0	20.0	Перемешивание вручную	
	D1024	20.0	20.0	Перемешивание вручную	
Примечания к подготовке материала	Разбавить от 10% до 20% по весу или объему, в зависимости от условий нанесения.				
Применение 	Применение		Применение Примечания		
	Распыление		При использовании чашечного пистолета рекомендуется использование сопла диаметром 1.8 - 2 мм и давление воздуха 3 атм.		
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)		Максимальный расход (г/м2)		
	120.0		160.0		
Количество слоёв	До двух				
Сушка между слоями (23°C 50% отн. влажности) (ч)	3-4				

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч) 	3.0
Механическая полировка (ч)	48.0
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение	Единица измерения	Способ
--------	----------	-------------------	--------



Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 2	75.0	± 15.0	Секунды	Вязкость C.F. 2 20°C (с) - MP04
Плотность		0.97	± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира		7.0	± 3.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	730.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info. Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.