

LP173

Подробное описание

Техническое описание



ПРОЗР.ПУ ДВУХК. ГЛАНЦ.ЛАК

ПРОЗРАЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЛАНЦЕВЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК

Глянцевый прозрачный полиуретановый двухкомпонентный лак

Общие данные

Область применения	✓ Внутренняя отделка	
	✓ Предметы интерьера	
	✓ Плоские панели	
Основные особенности	Отличный/ая	Степень блеска
	Отличный/ая	Прозрачность
	Хороший/ая	Наполненность

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Прозрачная жидкость с незначительной желтизной
Сухой остаток %	50.0 ± 2
Степень блеска	95 gloss ± 5.0

Инструкции по использованию

Способ применения	Тщательно перемешивать перед использованием
Пигментируемость	Продукт пигментируется, обратитесь к руководству "Пигментированные материалы" или обратитесь за технической поддержкой.

Подложка

Подложка	✓ Перекрывающийся самим собой ✓ Полиуретановые грунты ✓ Двухкомпонентные грунты на растворителях ✓ Полиэфирные грунты
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка грунта шлиф. шкурками P400, а затем P600. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C152AP100	100.0	100.0	6	Перемешивание вручную
Разбавитель	Разбавитель	% по массе	% по объему	Способ введения	
	D1010	30.0	30.0	Перемешивание вручную	
	D1015	30.0	30.0	Перемешивание вручную	
Примечания к подготовке материала	Разбавить от 10% до 30% по весу или объему, в зависимости от условий нанесения. При температуре выше 30°C частично заменить растворитель на замедляющий сушку растворитель для улучшения растекания и предотвращения появления проколов на пленке от кипения.				
Применение 	Применение		Применение Примечания		
	Распыление		При использовании чашечного пистолета рекомендуется использование сопла диаметром 1.8 - 2 мм и давление воздуха 3 атм.		
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)		Максимальный расход (г/м2)		
	110.0		150.0		
Количество слоёв	До двух				
Сушка между слоями (23°C 50% отн. влажности) (ч)	4				

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч) 	3.0
Механическая полировка (ч)	24.0
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение		Единица измерения	Способ
Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 4	35.0 ± 5.0	Секунды	Вязкость C.F. 4 20°C (с) - MP04
Плотность		0.97 ± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира		8.0 ± 2.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	730.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными



для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному порталу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.