

|                             |                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОАС363G10</b>            | <b>ПРОЗР 2К ЛАК РАСТ G10</b>                                                                                                      |
| <b>Подробное описание</b>   | ПРОЗРАЧН. 2К АКРИЛОВЫЙ ЛАК РАСТ G10                                                                                               |
| <b>Техническое описание</b> | Прозрачный матовый акриловый лак со степенью блеска 10. Подходит для окраски светлых пород древесины, также химически отбеленных. |

Общие данные

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Область применения</b>   | <div><div></div><div><div>✓ Внутренняя отделка</div><div>✓ Предметы интерьера</div><div>✓ Готовый паркет</div></div></div> |                            |
| <b>Основные особенности</b> | Отличный/ая                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Свойства против пожелтения |
|                             | Отличный/ая                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Равномерность матирования  |

Физико-химические характеристики

|                               |                                    |              |                |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Примечания Внешний вид</b> | Опалесцирующая прозрачная жидкость |              |                |
| <b>Сухой остаток %</b>        | 27 ± 2                             |              |                |
| <b>Степень блеска</b>         | 10 gloss ± 2.0                     |              |                |
| <b>Теоретический расход</b>   | <b>Мин.</b>                        | <b>Макс.</b> | <b>Ед.Изм.</b> |
|                               | 6.7                                | 8.3          | м2/кг          |
|                               | 253.3                              | 313.7        | кв. фут/галлон |

Инструкции по использованию

|                          |                                                                                                                         |                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Способ применения</b> | Тщательно перемешать перед использованием.                                                                              |  |
| <b>Пигментируемость</b>  | Продукт пигментируется, обратитесь к руководству "Пигментированные материалы" или обратитесь за технической поддержкой. |                                                                                       |

Подложка

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Подложка</b>                       | <div><div>✓ Двухкомпонентные грунты на растворителях</div><div>✓ Полиэфирные грунты</div><div>✓ Полиуретановые грунты</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Подготовка подложки</b>            | <div><div>✓ Шлифовка грунта шлиф. шкурками P320, а затем P400. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.</div><div></div></div>                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Примечание подготовка подложки</b> | <p>Окраска светлой древесины: рекомендуется использовать подходящий прозрачный акриловый грунт, использование которого становится незаменимым, если необходимо окрасить химически выбеленную древесину.</p> <p>Окраска паркета: рекомендуется предварительно нанести два слоя акрилового грунта FAC241. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки.</p> |  |
| <b>Информация о подложке</b>          | Вся общая информация относится к материалам ICA Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

Способ применения

| Отвердитель | Отвердитель | % по массе | % по объему | Жизнеспособность (ч) | Способ введения |
|-------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-----------------|
|             | C200        | 10.0       | 10.0        | 8                    | Вручную         |
|             | C128        | 15.0       | 15.0        | 8                    | Вручную         |
| Разбавитель | Разбавитель | % по массе | % по объему | Способ введения      |                 |
|             | D1010       | 40.0       | 40.0        | Вручную              |                 |
|             | D1015       | 40.0       | 40.0        | Вручную              |                 |



|                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Примечания к подготовке материала                                                              | Разбавлять от 20% до 40% по весу или по объему, в зависимости от условий нанесения. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Применение<br> | Применение<br>Распыление<br><br>Лаконолив                                           | Применение Примечания<br>При использовании чашечного пистолета рекомендуется использование сопла диаметром 1.8 - 2 мм и давление воздуха примерно 3 атм.<br>Поддерживать рабочую вязкость, периодически добавляя растворитель, потерянный в результате испарения. |                                       |
| Расход на один слой                                                                            | Минимальное количество<br>120<br>5.1                                                | Максимальный расход<br>150.0<br>6.3                                                                                                                                                                                                                               | Единица измерения<br>г/м2<br>wet mils |
| Количество слоёв                                                                               | Один                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |

Сушка

|                                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Высыхание на отлип (23°C-73°F 50% отн. влажности) (ч) | 1.0                                                                                                                                                         |  |
| Информация о сушке и сшивке                           | Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха. |                                                                                     |

Спецификация поставляемого продукта

| Анализ               | Значение   |             | Единица измерения | Способ                       |
|----------------------|------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| Вязкость Вискозиметр | Ford Cup 4 | 70.0 ± 15.0 | Секунды           | Вязкость C.F.4 20°C (с) MP04 |
| Плотность            |            | 0.95 ± 0.05 | г/мл              | Плотность (г/мл) MP01        |
|                      |            | 7.9 ± 0.05  | фунт/галлон       | Плотность (lb/gal) MP01      |
| Степень перетира     |            | 20.0 ± 10.0 | µm                | Степень перетира (µm) MP12   |

Примечания

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантийный срок хранения (дней)     | 730                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Указания по хранению и использованию | <div>Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников света. Плотно закрывать упаковку после каждого использования.</div> <div>Хранить при температуре от 5°C (41°F) до 35°C (95°F)</div> <div></div> |

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах. Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» [www.icasgroup.info](http://www.icasgroup.info). Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.