

OAS525G90**Подробное описание****Техническое описание****ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК****АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК**

Акриловый полу глянцевый прозрачный самогрунтовой лак со степенью блеска 90 глосс.

Общие данные

Область применения	✓ Внутренняя отделка	
	✓ Предметы интерьера	
	✓ Мебельные фасады	
	✓ Плоские панели и поверхности для внутренних работ	
Основные особенности	Отличный/ая	Растекание
	Отличный/ая	Устойчивость к пожелтению
	Хороший/ая	Шлифовка

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Опалесцирующая жидкость
Сухой остаток %	27.0 ± 2
Степень блеска	85 gloss ± 5.0

Инструкции по использованию

Способ применения	Тщательно перемешать перед использованием.
	
Пигментируемость	Продукт пигментируется, обратитесь к руководству "Пигментированные материалы" или обратитесь за технической поддержкой.

Подложка

Подложка	✓ Двухкомпонентные грунты на растворителях ✓ Полиэфирные грунты ✓ Полиуретановые грунты
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка грунта шлиф. шкурками P320, а затем P400. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Примечание подготовка подложки	После шлифования абразивной картой с размером зерна 400 дополнительно шлифуют абразивной бумагой с более тонким размером зерна, например 600.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C200	10.0	10.0	6	Перемешивание вручную
	C209	10.0	10.0	6	Перемешивание вручную
Отвердитель примечания	В дополнение к вышеуказанным отвердителям, также может использоваться отвердитель C153AP, в том же процентном соотношении. Использование отвердителя C153AP повышает скорость высыхания, но улучшает стойкость покрытия к пожелтению.				
Разбавитель	Разбавитель	% по массе	% по объему	Способ введения	
	D1010	20.0	20.0	Перемешивание вручную	
Примечания к подготовке материала	Продукт не нуждается в разбавлении, однако, если необходимо, рекомендуется разбавлять от 10% до 20% по массе или по объему разбавителем D1010.				
Применение	Применение		Применение Примечания		
	Система распыления AIRMIX Распыление				
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)		Максимальный расход (г/м2)		
	120		150.0		
Количество слоёв	До трех				
Сушка между слоями (23°C 50% отн. влажности) (ч)	1-4				
Последующий слой Примечания	В случае нанесения последующего слоя без межслойного шлифования временной интервал составляет от 1 до 4 часов.				

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч) 	1.0
Шлифовка (ч)	12.0
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

анализ	Значение		Единица измерения	Способу
Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 2	63.0 ± 7.0	Секунды	Вязкость C.F. 2 20°C (с) - MP04
Плотность		0.94 ± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира		15.0 ± 5.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	730.0
Условия хранения 	при соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей Использовать материал в хорошо вентилируемых помещениях

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как время и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными



для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.