

**TOPDECK****Подробное описание****Техническое описание****ПРОПИТКА ЛАК ВОДН.ОДН.МАТ.****ПРОПИТКА-ЛАК ВОДНАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ МАТОВАЯ ЦВЕТНАЯ**

Пропитка-лак матовая с высоким сухим остатком, предназначенная для окраски террасной доски (decking), но также используемая и для других изделий для наружного применения. УФ-фильтры и оксиды железа, входящие в состав материала гарантируют хорошую защиту против разрушающего солнечного воздействия.

Общие данные

Область применения	✓ Деревянные полы ✓ Обшивочная доска/вагонка ✓ Изделия, служащие под открытым небом		
Основные особенности	Отличный/ая	Прозрачность	
	Отличный/ая	Эластичность	
	Отличный/ая	Атмосферостойкость	

Нормативы

Эмиссии	Очень низкая эмиссия
	

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Жидкость коричневого цвета			
Сухой остаток %	35.0 ± 2			
Степень блеска	15 gloss			
Теоретический расход	Мин.	Макс.	Ед.Изм.	Способ
	10.0	16.0	м2/кг	

Инструкции по использованию

Способ применения	Материал готов к применению. При необходимости разбавлять предпочтительнее деминерализованной водой до 5%.
--------------------------	--

Подложка

Подложка	✓ Неокрашенная древесина ✓ Пропитанная древесина
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка подложки шлиф. шкурками P150, а затем P 180. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Применение	Применение	Применение Примечания
  	Кисть Валик ручной Распыление	
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2) 70	Максимальный расход (г/м2) 100.0
Количество слоёв	До трех	
Сушка между слоями (23°C 50% отн. влажности) (ч)	6-12	
Последующий слой Примечания	Подождать не менее 6-12 часов при 23°C и 65% относительной влажности без промежуточной шлифовки. После прохождения 12-24 часов при температуре 23 °C и 65% относительной влажности необходимо отшлифовать первый слой абразивной шкуркой 240-280 перед нанесением второго слоя.	

Сушка

Штабелирование Примечания	Вертикально через 24-48 часов при 23°C и 65% относительной влажности воздуха.
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение			Единица измерения	Способ
Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 2	35.0	± 5.0	Секунды	Вязкость C.F. 2 20°C (с) - MP04



рН	8.0	± 0.5		рН (ед.рН) - МР13
Плотность	1.04	± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - МР01
Степень перетира	10.0	± 10.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - МР12

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	365.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	1) Наносить и сушить при минимальной температуре 15°C и максимум 30°C. Не рекомендуем наносить материал под прямыми солнечными лучами. 2) Подождать пока лакокрасочная пленка полностью высохнет, прежде чем выставлять окрашенные изделия снаружи. 3) Материал не блокирует смолы, содержащиеся в сучках хвойных пород древесины: просим обратиться в нашу службу технической поддержки для получения информации о решении данной проблемы. 4) Продукт не подходит для окраски садовой мебели.

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.