

VM2010	ХРОМ ЭФФ МЕТАЛ. РАСТ
Подробное описание	ХРОМ 1К ЭФФЕКТ МЕТАЛИЗИРОВ. РАСТ
Техническое описание	Однокомпонентная краска металлик с эффектом хромированной стали.

Общие данные

Область применения	✓ Предметы декора ✓ Рамы
Основные особенности	Отличный/аяБлеск металлического эффекта

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Металлизированная жидкость
Сухой остаток %	0 ± 2

Инструкции по использованию

Способ применения	Наносить распылением пневматическими пистолетами с соплами небольшого размера (1,0-1,4 мм) с давлением не более 3 бар. Наносить материал желательно на черную гляцевую полиуретановую эмаль минимум через 8-12 часов сушки при комнатной температуре (25°C). При желании повысить износостойкость покрытия, рекомендуется перекрывать материал водным гляцевым лаком. Внимательно читать примечание о нанесении последующих слоев.
-------------------	--

Способ применения

Примечания к подготовке материала	Материал готов к применению.	
Применение	Применение	Применение Примечания
	Распыление краскопультом с чашей	Рекомендуется использовать сопло диаметром от 1.0 до 1.4 мм и давление воздуха не более 3 атм.
Количество слоёв	Один	
Последующий слой	Свойства материала не гарантируют оптимальной адгезии между слоями. При перекрытии необходимо предварительно проверить, соответствуют ли эксплуатационные характеристики выполненного цикла окраски желаемым требованиям к адгезии.	
Примечания		

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение		Единица измерения	Способ
Плотность	0.9	± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) MP01
	7.5	± 0.05	фунт/галлон	Плотность (lb/gal) MP01

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	365
Указания по хранению и использованию	Хранить в прохладном, сухом месте и вдали от источников света. Плотно закрывать упаковку после каждого использования. Хранить при температуре от 5°C (41°F) до 35°C (95°F)
Примечания	Химико-физическая стойкость материала без защитного лака плохая. При перекрытии лаком, проверить адгезию цикла, как указано в примечании о нанесении последующих слоев.





Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах. Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному порталу» www.icagroup.info. Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.