

**VMGOLD24K****Подробное описание****Техническое описание****1K2K ЭФФ МЕТАЛ. РАСТ**

ЗОЛОТО 1K2K ЭФФЕКТ МЕТАЛИЗИРОВ. РАСТ

Одно/двухкомпонентная краска на растворителях с эффектом золота

Общие данные

Область применения	✓ Внутренняя отделка		
Основные особенности	Превосходная/ый	Блеск металлического эффекта	
	Превосходная/ый	Стойкость к воздействию влажности	

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Золотая жидкость			
Сухой остаток %	15.0 ± 2			
Теоретический расход	Мин.	Макс.	Ед.Изм.	Способ
	12.5	25.0	м2/кг	

Инструкции по использованию

Способ применения 	Материал наносится предварительно разбавив 40-60% D1010. В двухкомпонентной версии отверждается C200 в количестве 5% для улучшения физико-химических свойств (отверждать необходимо также в случае перекрытия материала защитными лаками). Технический лист VMGOLD24K подходит также и для серии VMBRONZE24K , VMCOPPER24K и других материалов под заказ с артикулом VMGOLD24KN..
--	--

Подложка

Подложка	✓ Окрашенная древесина
Подготовка подложки	✓ Шлифовка грунта шлиф. шкурками P320, а затем P400. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	C200	5.0		6	Перемешивание вручную
Разбавитель	Разбавитель	% по массе	% по объему	Способ введения	
	D1010	50.0		Перемешивание вручную	
Применение	Применение Примечания				
	Распыление				
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)		Максимальный расход (г/м2)		
	60		80.0		
Количество слоёв	Один				
Последующий слой	Покрывать лаком через минимум 2 - максимум 6 часов матовыми или глянцевыми акриловыми лаками серии OAC363, LAC367. При перекрытии лаками данный материал необходимо отверждать C200 в количестве 5%.				
Примечания					

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	365.0
Условия хранения	При соблюдении условий транспортирования и хранения
	Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Тщательно перемешать перед использованием.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.

