

VPA208G10**Подробное описание****Техническое описание****ВОДН.ДВУХК.ПР.ЛАК 10 ГЛ**

ПРОЗРАЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ВОДНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА 10 ГЛОСС

Водный прозрачный нежелтеющий двухкомпонентный матовый лак 10 глосс для нанесения валиком, предназначенный для окраски паркета.

Особый состав этого материала обеспечивает оптимальную защиту изделия и придает ему очень высокую химико-физическую стойкость.

Присутствие активных металлов также повышает долговечность покрытия и защищает его от воздействия бактерий.

Общие данные

Область применения	✓ Укладка паркета	
Основные особенности	Отличный/ая	Абразивостойкость
	Отличный/ая	Химическая стойкость
Линия материалов	 PARKEA	

Нормативы

Эмиссии	Низкая эмиссия
----------------	----------------

Физико-химические характеристики

Сухой остаток %	29.0 ± 2
Степень блеска	10 gloss ± 2.0
Степень блеска Примечания	Приведенные значения относятся к материалу, нанесенному на полиэфирный грунт, в рекомендуемых количествах и высушенному в стандартных условиях (23°C и 50% относительной влажности воздуха). Значение блеска может незначительно меняться в зависимости от количества нанесения, условий сушки и типа подложки.

Подложка

Подложка	✓ Неокрашенная или обработанная морилкой древесина ✓ Водные грунты
Подготовка подложки 	✓ Шлифовка подложки шлиф. шкурками P150, а затем P 180. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом. ✓ Шлифовка грунта шлиф. шкурками P280, а затем P320. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Отвердитель	Отвердитель	% по массе	% по объему	Жизнеспособность (ч)	Способ введения
	CA508	10.0	10.0	4	Механическое или ручное перемешивание
Отвердитель примечания	При температуре выше 30°C значительно сокращается жизнеспособность смеси.				
Примечания к подготовке материала	Материал готов к применению. Разбавить до 10% деминерализованной водой при необходимости.				
Применение	Применение		Применение Примечания		
	Валик ручной		Специальные валики из микрофибры, подходящие для нанесения водоразбавляемых материалов.		
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)		Максимальный расход (г/м2)		
	60-80		90.0		
Количество слоёв	До трех				
Последующий слой Примечания	Шлифовать первый слой через минимум 2 часа после нанесения. В случае 2-х и более слоев необходимо выдержать по крайней мере 6 часов.				

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч)	1.0
	
Штабелирование Примечания	Через 24 - 48 часов
Полное высыхание	3 - 5 дней.
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.

Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение			Единица измерения	Способ
Вязкость Вискозиметр	Ford Cup 2	45.0	± 5.0	Секунды	Вязкость C.F. 2 20°C (с) - MP04
pH		8.0	± 0.5		pH (ед.pH) - MP13



Плотность	1.03 ± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - MP01
Степень перетира	20.0	Микрон μ	Степень перетира (μm) - MP12

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	365.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C
Примечания	Тщательно перемешать перед использованием. Допустимо наличие незначительного осадка, особенно спустя несколько месяцев после производства материала, это не является признаком порчи продукта и достаточно тщательно перемешать материал перед его использованием. Применять при температуре выше 15 °C и относительной влажности воздуха не более 65%. При нанесении на древесину, содержащую маслянистые смолы или танин, рекомендуется использовать в качестве первого слоя двухкомпонентный водный изолянт. Любые краски могут быть чувствительны к воздействию некоторых особо агрессивным продуктов, используемых при очистке поверхности. Некоторые химические агрессивные вещества, которые могут быть использованы для очистки поверхности (аммиачные моющие средства, растворители, гипохлорит натрия, этиловый спирт при высоких концентрациях, концентрированные кислоты, вещества с абразивными частицами, дезинфектанты или антибактериальные моющие средства на основе хлора и т.д.) могут повлиять на целостность отделки. Для того, чтобы избежать каких-либо рисков, очистка окрашенной поверхности всегда должны быть выполнены с нейтральным моющим средством в водном растворе.

Примечания вязкость

Указанная в техническом листе вязкость продукта – эта вязкость, измеренная отделом контроля по качеству в момент выхода продукта из производственной линии. Любое отклонение от данных, указанных в техническом листе, может быть вызвано такими обстоятельствами, как продолжительность и условия хранения.

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info.



Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.