

AR_XX**Подробное описание****Техническое описание****КРАСИТ.РАСТВ.ANTICHE ARMONIE**

КРАСИТЕЛИ НА РАСТВОРИТЕЛЯХ СЕРИИ ANTICHE ARMONIE

Красители на растворителях серии Antiche Armonie готовые к применению

Общие данные

Область применения	✓ Кухонные фасады ✓ Мебельные фасады ✓ Внутренняя отделка ✓ Смонтированная мебель ✓ Плоские панели ✓ Плоские панели и поверхности для внутренних работ ✓ Готовый паркет ✓ Двери
Основные особенности	Отличный/ая Прозрачность

Физико-химические характеристики

Примечания Внешний вид	Цветная жидкость
-------------------------------	------------------

Инструкции по использованию

Способ применения 	Тщательно перемешать перед использованием. ГАММА ЦВЕТОВ: AR10 SPIGA AR30 VINACCIA AR40 GLICINE AR50 LAGO AR60 TORBA AR65 ARGILLA AR70 CENERE AR76 CANAPA AR80 TINO AR81 BOTTE AR83 TABACCO AR88 VITE
--	---

Подложка

Подложка	✓ Хвойные породы ✓ Неокрашенный массив или шпон ✓ Лиственные породы
Подготовка подложки 	✓ Легкая шлифовка необработанной деревянной подложки. Тщательно удалить пыль сжатым воздухом.
Примечание подготовка подложки	Для более видимого эффекта античности рекомендуем брашировать подложку, снимая ворс при помощи scotch brite.
Информация о подложке	Вся общая информация относится к материалам ICA Group

Способ применения

Примечания к подготовке материала	Материал готов к применению. При необходимости разбавить быстрым растворителем.	
Применение 	Применение	Применение Примечания
	Распыление краскопультом с чашей Распыление	
Расход на один слой (г/м2)	Расход на один слой (г/м2)	Максимальный расход (г/м2)
	50	60.0
Количество слоёв	Один	
Сушка между слоями (23°C 50% отн. влажности) (ч)	0.5	
Последующий слой Примечания	Перекрыть сверху активатором ARV100 и затем акриловыми материалами. Для более детального описания обратиться к техническому обслуживающему персоналу.	

Сушка

Высыхание на отлип (23°C 50% отн. влажности) (ч) 	0.1
Информация о сушке и сшивке	Вышеприведенные данные являются ориентировочными. Время высыхания зависит от подложки, количества нанесения, температуры и относительной влажности воздуха.



Спецификация поставляемого продукта

Анализ	Значение	Единица измерения	Способ
Плотность	0.8 ± 0.05	г/мл	Плотность (г/мл) - МР01

Примечания

Гарантийный срок хранения (дней)	365.0
Условия хранения 	При соблюдении условий транспортирования и хранения Хранить при температуре от 5 до 35°C

Официальное уведомление

Методы работы, условия нанесения, производственный цикл, использование оборудования, условия окружающей среды, характеристики используемых подложек, предполагаемое назначение изделий находятся вне нашего контроля и наших обязательств. Поэтому важно, чтобы Вы тестировали и проверили наши продукты и предоставленную нами информацию, чтобы убедиться, что они удовлетворяют Ваши требования и являются пригодными для достижения желаемых результатов. Этот конкретный анализ является исключительно Вашей ответственностью и должен включать оценку пригодности с технической и процессуальной, экологической, санитарно-гигиенической точек зрения. Любая письменная или устная информация, предоставляемая нашим техническим и / или коммерческим персоналом, предназначена исключительно для иллюстрации продукта и оказания помощи клиенту и не является инструкциями или консультациями, которые категорически исключены. Вышеупомянутая письменная или устная информация может быть изменена без предварительного уведомления и не подразумевает принятия какой-либо ответственности Нашей Компанией перед Вами и третьими лицами. Продукт поставляется в полном соответствии с содержанием этого документа; поэтому мы гарантируем соответствие химико-физических характеристик продукта с учетом допусков и данных, содержащихся в наших технических паспортах.

Технические листы могут быть изменены или отредактированы, поэтому Вы несете ответственность за получение последней версии документа, получив доступ к нашему «Корпоративному portalу» www.icagroup.info.

Любое заявление, рекомендация или совет, не содержащиеся в этом документе, не авторизованы, не являются обязательными для нашей Компании и не влекут никакой ответственности с нашей стороны.